



marine paints

TM-nummer: 253

Revisiedatum: 24-07-2014

Versie: 08

Nelfapox Reiplamuur LG

Coatings
Compounds
(2 Componenten)

Reparatiemiddelen

- Productomschrijving** : Een tweecomponenten oplosmiddelarme lichtgewicht plamuur en vulmiddel
- Toepassing** : Het egaliseren van nieuwe en het uitvlakken van schade aan scheepsrompen, opvullen van gaten in staal en beton
- Voornaamste kenmerken** : Praktisch reukloos
Watervast
Goede hechting
Bestand tegen vele chemicaliën
Toepasbaar in grote laagdikte

Eigenschappen

- Basis** : epoxyhars
- Kleur** : lichtbruin
- Dichtheid 20 °C.** : 1,01 kg/dm³
- Laagdikte** : tot ca. 2 cm.
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65% en een laagdikte van 1-2 cm, hard en schuurbaar na 24 uur, volledig doorgehard na 7 dagen.
- Overschilderbaar** : na 24 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : 100 vol%.
- Theor. rendement** : n.v.t.
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 6 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een max. RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol EP
- Mengverhouding** : 50 gew. delen A component
50 gew. delen B component
- Potlife (20°C)** : ca. 30 minuten

Verwerkingsmethoden

Plamuurmessen, spaan, plamuurrubber, rei

Verdunning : niet verdunnen

Voor dunne lagen en een extra gladde afwerklaag Nelfapox Finishplamuur gebruiken.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)

Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.

Vervolgens goed ontvetten.

Grondlaag

Nelfapox Interprimer 6027

Instructie mengen : Beide componenten mechanisch of handmatig mengen tot egale lichtbruine kleur is verkregen.

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad 2014 is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Marine Paints BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000